

FloorPro Protect spredning ekstra RM 782

Ekstra robust højglans polymerbelægning med ekstra god dækning, klæbning, skridsikre egenskaber og slidstyrke, samt øget modstandskraft overfor alkohol og desinfektionsmidler.

pH 7
koncentreret.



Egenskaber

- Gulvene bliver ved med at se ud som nye.
- Meget økonomisk takket være den hurtige anvendelse og lange rengøringsintervaller.
- Ekstra høj dækningskraft på grund af meget højt indhold af tørstof; dækker med bare 1-2 lag.
- Høj dækningskraft, selv ved brug på absorberende og gamle, slidte gulve.
- Meget kort tørretid.
- Ekstremt slidstærke på grund af høj modstandsdygtighed, modstandsdygtighed overfor slag og høj beskyttelse mod mærker (f.eks. fra hæle).
- Øget modstandsdygtighed over for rengøringsmidler med alkohol og desinficeringsmidler.
- Fremragende klæbeevne til gulvbelægninger.
- Til områder med høj belastning og meget trafikerede områder (f.eks. værksted eller industri, hospitaler, skoler).
- Skridsikker ifølge DIN 51131 og DIN EN 13893 (afhængig af gulvbelægning).
- Nem at polere igen.
- Eget til sports- og multihaller, skridsikker i henhold til DIN V 18032-2:2001-04 (afhængig af gulvbelægning).

Anvendelsesmuligheder

- manuelt
- Single disc-maskiner

Anvendelsesområder

Rengøring af bygningen	Gulv Care
Plejhjem og alderdomshjem, operationsstuer	Gulv Care
Industri	Gulv Care
Kommuner	Gulv Care
Detailhandel	Gulv Care
Hoteller, gastronomi, catering	Gulv Care

Tekniske Data

	Pakkeenheder	Ordrenr.
5 l	2 Stk.	6.295-816.0

Anvendelse

Belægning

- Overfladen skal være fri for rester af plejefilm og snavs (pH 8-8,5). Overfladen skal være tør.
- Vippe beholderen med en cirkulær bevægelse.
- Fortynd eller bland ikke produktet med andre produkter.
- Brugsmængden afhænger af absorbans og gulvtype: Første lag: ca. 25-45 ml/m², andet lag: ca. 20-30 ml/m². Udbytte afhænger af brugsmængde.
- Fordel produktet jævnt, sparsomt, hurtigt og overlappende (vådt på vådt) ved hjælp af en flad eller leddelt moppe.
- Lad tørre helt mellem påføringer (ca. 30 minutter, afhængig af luftfugtighed og temperatur).
- Gentag efter behov (1-2 lag anbefales). Påfør produktet på tværs.
- Klar til betrædning, når det er helt tørt (ca. 3 timer).
- Egnet til almindelig trafik efter ca. 24 timer.
- Fuldt hærdet efter ca. 14 dage.

Brugsanvisning.

- Anvend ikke på vandfølsomme overflader.
- Påfør ikke træ eller uforseglet parketgulv.
- Udfør en klæbetest på fabriksbehandlede gulve.
- Opbevares frostfri
- Opbevar kun i den originale beholder mellem 5 og 30 °C.
- Put ikke produktrester tilbage i beholderen.
- Luk beholderen straks efter brug.
- Rengør maskinen efter brug.

Yderligere information

- Brug kun syrefaste sprøjteenheder til sikkerhedsdatablad
- Quick Start
- FIGR-ekspertise (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH)
- Ekspertise relateret til antiskrid egenskaber i henhold til DIN 51131 og DIN EN 13893
- Ekspert rapporterer om skridsikkerhed i overensstemmelsen med DIN V 18032-2:2001-04

Dosering og udbytte

Indhold	Rengøringsmetode	Dosering	Udbytte
1000 ml	Belægning	ufortyndet	15 - 25 m ²