

FloorPro Ápolódiszperzió RM 784

Polimer diszperzió a rugalmas padlóburkolatok kezdeti, közbenső és karbantartó ápolásához. Csúszásgátló, szennyeződéstartító, kopásálló és félig matt védőfilmréteget képez.

pH-érték 8
koncentrátumban



Made in Germany



Tulajdonságok

- Félig matt polírozott felületet eredményez
- Kiváló fedőképesség mindössze két réteggel
- Nagyon rövid száradási idő
- Nagymértékben szennyeződéstartító
- Törlésálló a tisztítószerrel szembeni erős ellenállásnak köszönhetően
- Jelentősen nagyobb területteljesítmény a karbantartó tisztításban
- Megkönnyíti a részleges renoválást, pl. forgalmas területeken, állóhelyeken vagy székek okozta kopásoknál.
- Renoválásra (spray tisztítószer, törlőápoló) és karbantartó ápolásra (törlőápoló) is használható.
- Alkalmas védőrétegek száraz helyreállítására
- Könnyen elosztható
- Könnyen polírozható
- Csúszásgátló a DIN 51131 és a DIN EN 13893 szerint (padlóburkolattól függően).

Alkalmazási lehetőségek

- kézi
- Permetező
- Egytárcsás gépek

Alkalmazási területek

Épülettisztítás	Padlóápolás
Kommunális helyek	Padlóápolás
Hotel, Gasztronómia, Fizető vendéglátás	Padlóápolás
Beteg- és ápolóotthonok, orvosi praxisok	Padlóápolás
Kiskereskedelem	Padlóápolás

Műszaki adatok

Készítés	Csomagolási egység	Cikkszám
5 l	2 Darab(ok)	6.295-817.0

Felhasználás

Réteggel bevonás

- A felületet az ápoló filmrétegtől és a szennyeződésektől meg kell tisztítani (pH-érték 7-8,5). Száraz felületen!
- A terméket ne higítsa és ne keverje más anyaggal.
- A felhordott mennyiség a szívási teljesítménytől és a padló típusától függően: 1.lépés: kb. 20 - 40 ml/m², 2. lépés: kb. 15 - 25 ml/m². Kiadósság a felhordott mennyiség alapján.
- A terméket moppal egyenletesen vigye fel, vékonyan, gyorsan eloszlatni (nedvesen)
- A teljes száradási idő a rétegek között (kb. 20 perc, független a levegő páratartalmától és a hőmérséklettől)
- A folyamatot igény szerint ismétlje meg (2 réteg javasolt). A 2. réteget keresztben vigye fel.
- Száradás után (kb. 3óra) a felületre óvatosan rá lehet lépni.
- 24 óra után a réteg megkeményedik és terhelhető.
- A teljes száradás kb. 14 nap

Tisztítószer spray

- A felületet tisztítsa meg.
- A terméket az ápolófilm sérülésétől függően higítsa
- Az ápolószer oldatot egy permetezővel szórja fel a kezelni kívánt felületre.
- A felületet haladéktalanul polírozza a géppel.

kezelés

- A felületet tisztítsa meg.
- A terméket az ápolófilm sérülésétől függően higítsa
- Az ápolószer oldatot egy moppal hordja fel. A terméket egyenletesen, vékonyan és gyorsan, egymást fedve oszlassa el.
- Teljes száradási idő (kb. 20 perc, függ a levegő nedvességtartalmától és a hőmérséklettől)
- Az eljárást adott esetben ismétlje meg.
- Teljes száradás után egytárcsás géppel polírozza fel. (opcionális)

ápolás

- A felületet tisztítsa meg.
- A terméket az ápolás erősségéhez mérten higítsa
- A felületet manuálisan egy moppal tisztítsa

Használati utasítás

- Ne használja vízzérékeny felületeken.
- Ne használja fa, ill. kezeletlen parkettán.
- A felületen végezzen tesztet
- Fagymentes helyen tárolandó.
- Kizárólag eredeti csomagolásban tárolja 5 és 30 °C között.
- A maradékot ne öntse vissza a kannába
- A kannát zárja le
- A tisztítókészüléket felhasználás után alaposan mossa el.

További információk adatlapok

- Biztonsági adatlap
- Quick Start
- Szakvélemény a lépésbiztonságról a DIN 51131 és DIN EN 13893 szabvány szerint
- FIGR szakvélemény (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH)

Adagolás és kiadósság

Tartalom	Tisztítási mód	Adagolás	Kiadósság
1000 ml	Réteggel bevonás	hígítatlan	20 - 30 m ²
1000 ml	Tisztítószer spray	20 - 30 %	120 - 300 m ²
1000 ml	kezelés	30 - 50 %	100 - 200 m ²
1000 ml	ápolás	1 - 3 %	1000 - 6000 m ²