

FloorPro beschermende dispersie Extra RM 782

Extra robuuste, hoogglanzende polymeercoating met uitstekende dekking, hechting, slip- en slijtvastheid en verhoogde weerstand tegen alcohol en ontsmettingsmiddelen.

pH 8.6
in concentraat



Eigenschappen

- Optimaal waardebehoud van de vloerbedekking
- Zeer zuinig door snelle toepassing en lange onderhoudsintervallen
- Extra hoge dekkraft met slechts 1-2 lagen dankzij het zeer hoge vastestofgehalte
- Hoge dekking, zelfs op zuigende en oude, versleten vloeren
- Zeer korte droogtijd
- Extreem slijtvast door hoge slijtvastheid en slagvastheid en hoge bescherming tegen strepen (bijv. hielstrepen)
- Verhoogde weerstand tegen alcohol en desinfectiemiddelen
- Uitstekende hechting op de vloerbedekking
- Voor intensief gebruikte en drukbezochte omgevingen (bijv. werkplaats of industrieterreinen, ziekenhuizen, scholen)
- Antislip volgens DIN 51131 en DIN EN 13893 (afhankelijk van de vloerbedekking)
- Zeer gemakkelijk te polijsten
- Geschikt voor sport- en polyvalente zalen, antislip volgens DIN V 18032-2:2001-04 (afhankelijk van de vloerbedekking)

Toepassing

- Handmatig
- Éénschijfsmachines

Toepassingsvelden

Gebouwereiniging	Vloerreiniging
Verpleeg- en verzorgingstehuizen, dokterspraktijk	Vloerreiniging
industrie	Vloerreiniging
Gemeente	Vloerreiniging
kleinhandel	Vloerreiniging
Hotels, gastronomie, catering	Vloerreiniging

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid.	Artikelnummer
5 l	2 Stuk(s)	6.295-816.0

Toepassing

Coating

- Het oppervlak moet vrij zijn van resten bescherm laag en vuil (pH 7-8,5). Het oppervlak moet droog zijn.
- Kantel de verpakking in een cirkelvormige beweging.
- Het product niet aanlengen of mengen met andere producten.
- Aan te brengen hoeveelheid is afhankelijk van absorptievermogen en type vloer: 1e laag: ongeveer 25 - 45 ml/m², 2e laag: ongeveer 20 - 30 ml/m². Rendement afhankelijk van gebruikte hoeveelheid.
- Verspreid het product gelijkmatig, spaarzaam, snel en overlappend (nat op nat) met een mop.
- Laat volledig droog worden voor aanbrengen van volgende laag (ongeveer 30 minuten, afhankelijk van vochtigheid en temperatuur).
- Herhaal zo nodig (1 tot 2 lagen aanbevolen). Breng product kruiselings aan.
- Begaanbaar na volledig drogen (ongeveer 3 uur).
- Normaal verkeer mogelijk na ongeveer 24 uur.
- Volledig uitgehard na ongeveer 14 dagen.

Richtlijnen voor gebruik

- Niet aanbrengen op watergevoelige oppervlakken.
- Niet gebruiken op hout of onverzegelde parketvloeren.
- Voer een hechttest uit op in de fabriek behandelde vloeren.
- Vorstvrij opbergen
- Alleen bewaren in originele verpakking tussen 5 en 30°C.
- Schenk productresten niet terug in verpakking.
- Sluit verpakking direct na gebruik.
- Maak de reinigingsmachine schoon na gebruik.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)
- Quick Start
- Testverslag over anti-slipeigenschappen conform DIN 51131 en DIN EN 13893
- Expertise relating to anti-slip properties according to DIN 51131 and DIN EN 13893
- Testverslag over slipweerstand in overeenstemming met DIN V 18032-2:2001-04

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Dosering	Toepassingsveld
1000 ml	Coating	onverdund	15 - 25 m ²