

Защитная эмульсия Extra RM 782

Защитная эмульсия Extra RM 782. Высокое содержание твердой фазы, и тем самым высокая сила покрытия (так же при нанесении 1-2 слоев) Износостойкая, высокая адгезия с поверхностью, устойчивая к спирту и дезинфицирующим средствам. Образует защитную пленку, устойчивую к скольжению и грязи. Шелковисто-матовый блеск, возможна полировка. pH: 8,2. Дозировка: Нанесение защитного средства в чистом виде (1й слой: 20-40 ml/m², 2й слой: 15-30 ml/m²). В зависимости от впитывания средства полом / повреждения пола / степени загрязнения

pH 7

в виде концентрата



Свойства

- сохраняет внешний вид напольного покрытия
- очень экономное, простое в нанесении, увеличивает интервалы между уборками
- большое содержание затвердевающих частиц, наносится всего в 1-2 слоя
- отличная укрывистость, идеально подходит для сильно абсорбирующих полов, а также старых и изношенных полов
- очень короткое время сушки
- образует прочный полимерный защитный слой, устойчивый к механическому и абразивному воздействию (например, следы от обуви)
- обладает повышенной стойкостью к воздействию спиртов и дезинфицирующих средств
- отличается превосходным сцеплением с поверхностью
- для зон предназначенных для большого потока людей и интенсивного использования (производства, больницы, школы)
- противоскользящие свойства согласно DIN 51131 и DIN EN 13893 (в зависимости от типа напольного покрытия)
- легко поддается полировке
- подходит для спортзалов и других многоцелевых залов, создаёт противоскользящее покрытие согласно DIN V 18032-2:2001-04 (в зависимости от напольного покрытия)

Области применения

Клининг	Уход за полами
Операционные, больницы	Уход за полами
Промышленность.	Уход за полами
Коммунальное хозяйство	Уход за полами
Розничная торговля	Уход за полами
Гостиницы, рестораны, кейтеринг	Уход за полами

Способы применения

- вручную
- Однорисковые машины

Технические характеристики

	Единица упаковки	Артикул
5 л	2 шт.	6.295-816.0

Применение

Покрытие

- Удалить с поверхности защитные покрытия и загрязнения (pH 7-8,5). Просушить поверхность
- Перемешайте содержимое взболтав канистру
- Не разбавляйте не смешивайте средство с другими
- Количество наносимого средства зависит от абсорбирующих свойств пола. 1 слой - 25-45 мл/кв.м. 2 слой: ок.20-30 мл/кв.м.
- При помощи плоского поворотного мопа распределить средство равномерными небольшими перекрывающимися полосами (мокрым по мокрому)
- Между нанесениями дать хорошо просохнуть (ок. 30 мин в зависимости от температуры и влажности воздуха)
- При необходимости повторить (Рекомендуется наносить второй слой). Наносить перпендикулярно первому слою.
- Ходить по полу можно после предварительного высыхания (ориентировочно через 3-4 часа).
- Использование пола с полной нагрузкой через 24 часа.
- Полное затвердевание покрытия – ориентировочно через 14 дней.

Указания по применению

- Не наносить на чувствительные к влаге поверхности.
- Не наносить на деревянные полы или незащищенный паркет
- Проведите тест на адгезию.
- Хранить в незамерзающем помещении.
- Хранить в оригинальной упаковке при температуре от 5 до 30 °C.
- Не сливать остатки средства обратно в тару.
- Закрывать контейнер сразу после использования.
- После использования сполосните оборудование

Дополнительная информация

- Паспорт безопасности (MSDS)
- Быстрая подготовка к работе
- Протестировано FIGR
- Обладает противоскользящим эффектом согласно DIN 51131 и DIN EN 13893 (в зависимости от напольного покрытия)
- Стандарт DIN V 18032-2:2001-04

Дозировка и расход

Состав	Методы очистки	Дозировка	Расход
1000 мл	Покрытие	Концентрированный	15 – 25 м²