

Захисна емульсія RM 784

Захисна емульсія RM 784 формує на будь-яких твердих і еластичних підлогових покриттях водостійку захисну плівку, стійку до зношування та ту, що допускає полірування. Чудово підходить для спортивних залів і спортивно-розважальних комплексів завдяки додаванню протиковзких властивостей. Шовковисто-матовий блиск, можливість полірування. РН : 7 , 5 Дозування: Нанесення захисного засобу в чистому вигляді (1 . Шар: 20-40 ml/m² , 2 . Шар: 15-30 ml/m²)В якості профілактики 1-3%

pH 8

У вигляді концентрату



Властивості

- Утворює напівглянсове покриття
- наноситься лише у 2 шари
- дуже короткий час висихання
- Відмінні грязевідштовхувальні властивості
- Стійкий до чистячих засобів
- Підходить для обробки великих площ прибирання
- Зношені ділянки легко відновлюються(прохідні зони, сліди від взуття або стільців)
- Також підходить для проміжного прибирання(спрей метод, сухе витирання) і підтримувального прибирання(моппінг)
- Підходить для видалення захисної плівки без додавання води
- Зручне використання(рідка невязка текстура)
- легко піддається поліровці
- протиковзкі властивості згідно DIN 51131 і DIN EN 13893(залежно від типу підлогового покриття)

Способи застосування

- вручну
- Розпилювальні установки
- Одинокі машини

Область застосування

Клінінг	Догляд за підлогами
Муніципальні служби	Догляд за підлогами
Готелі, ресторани	Догляд за підлогами
Операційні, лікарні	Догляд за підлогами
Роздрібна торгівля	Догляд за підлогами

Технічні дані

	Одиниця упаковки	Артикул
5 л	2 шт.	6.295-817.0

Використання

Покриття

- Видалити з поверхні захисні покриття і забруднення (pH 7-8,5). Просушити поверхню
- Не розбавляти та не змішувати з іншими продуктами.
- Кількість засобу, що наноситься залежить від адсорбуючих властивостей підлогового покриття. 1-ий шар: близько 20 - 40 мл / м², 2-ий шар: близько 15 - 25 мл / м².
- За допомогою плоского поворотного мопа розподілити засіб рівномірними невеликими смугами (мокрим по мокрому), що перекриваються
- Перед нанесенням другого шару дати повністю висохнути (близько 20 хвилин, в залежності від вологості і температури повітря).
- При необхідності повторити нанесення (Рекомендується наносити другий шар).
- Ходити по підлозі можна після попереднього висихання (орієнтовно через 3-4 години).
- Використання підлоги з повним навантаженням через 24 години.
- Повне твердіння покриття - орієнтовно через 14

Спрей-очищення

- Наносити перпендикулярно першому шару.
- Очистити поверхню від забруднень.
- Нанести розчин засобу за допомогою спреєра на необхідну ділянку
- Відразу ж відполірувати за допомогою відповідного апарату.

швидке відновлення

- Наносити перпендикулярно першому шару.
- Очистити поверхню від забруднень.
- Наносити засіб рівномірно, невеликими порціями, швидко, з перекриттями (мокре по мокрому) плоским поворотним mopом.
- Дати повністю висохнути (близько 20 хвилин, в залежності від вологості і температури повітря).
- За необхідності повторіть процес.
- Після повного висихання можна відполірувати поверхню полирувальною машиною.

Догляд за захисним покриттям

- Наносити перпендикулярно першому шару.
- Розбавити засіб в залежності від ступеня зносу покриття.
- Вручну прибрати поверхню за допомогою мопа.

Вказівки до застосування

- Не наносити на чутливі до вологи поверхні.
- Не наносити на дерев'яну полу або незахищений паркет
- Проведіть тест на адгезію.
- Зберігати в місці, захищеному від морозу.
- Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 5 до 30 °C.
- Не зливати залишки засобу назад в тару.
- Закривати контейнер відразу після використання.
- Після використання сполосніть устаткування

Додаткова інформація

- Паспорт безпеки (MSDS)
- Швидка підготовка до роботи
- Має протиковзкий ефект згідно DIN 51131 і DIN EN 13893 (залежно від підлогового покриття)
- Протестировано FIGR

Дозування

Склад	Методи очищення	Дозування	Витрата
1000 мл	Покриття	Концентрований	20 – 30 м²
1000 мл	Спрей-очищення	20 – 30 %	120 – 300 м²
1000 мл	швидке відновлення	30 – 50 %	100 – 200 м²
1000 мл	Догляд за захисним покриттям	1 – 3 %	1000 – 6000 м²